

**Newcryn topcoat**

- Mô tả sản phẩm** Newcryn topcoat là loại hoàn thiện gốc nhựa acrylic có độ bóng và khả năng giữ màu tuyệt vời, khả năng che giấu, đặc tính bám dính và khả năng chống nước, thời tiết và vết bẩn tốt, khả năng thi công bằng con lăn. Nó mang lại cảm giác mịn màng trên bề mặt màng khô.
- Khuyến cáo sử dụng** Sử dụng làm lớp phủ ngoài cho hệ thống Texcoat. Làm lớp phủ hoàn thiện để sử dụng cho tường bê tông, vữa và xi măng của văn phòng và nhà máy

**TÍNH CHẤT VẬT LÝ**

- Màu sắc** Bề mặt: Bóng, bán bóng, phẳng. Màu sơn: Trắng, đen, đỏ, vàng, đỏ nâu, xanh lá, xanh dương. Các màu khác có sẵn theo yêu cầu.
- Hàm rắn theo thể tích** Khoảng 46 – 50%.
- Độ phủ lý thuyết** 11.5 – 12.5 m<sup>2</sup>/L ở độ dày màng sơn khô 40 µm trên bề mặt nhẵn
- Tỉ trọng** 1.1 – 1.4 (kg/L) tùy theo màu sắc
- Điểm chớp cháy** 19 °C/81 °F (Cốc đậy kín).

**HƯỚNG DẪN THI CÔNG**

- Chuẩn bị bề mặt** Loại bỏ bất kỳ bụi bẩn, dầu và mỡ nào trên bề mặt cần phủ. Không thi công lớp phủ trừ khi bê tông đã đóng rắn ít nhất 28 ngày ở 20 °C/68 °F ( pH: 7 – 8 ) và dưới 80% RH hoặc tương đương. Độ ẩm bề mặt phải dưới 6%.
- Phương pháp thi công** Sử dụng cọ, lăn, súng phun.
- Dung môi pha trộn** Thinner No.029K (Tỷ lệ pha loãng: Tối đa 30% thể tích). Mùa đông: Thinner No.003
- Điều kiện thi công** Bề mặt phải hoàn toàn sạch và khô. Không thi công khi độ ẩm tương đối trên 85%. Nhiệt độ bề mặt phải cao hơn điểm sương ít nhất 3°C (37°F) để tránh ngưng tụ.

**Độ dày màng sơn** Khuyến nghị cho mỗi lớp màng khô 40µm. Thi công 2 lần với độ dày màng thích hợp

<b>Thời gian khô</b>	<b>Nhiệt độ bề mặt</b>	10 °C	20 °C	30 °C
	Ráo mặt	40 phút	30 phút	20 phút
	Khô bề mặt	210 phút	120 phút	100 phút
	Khô hoàn toàn	3 ngày	3 ngày	3 ngày
<b>Thời gian đóng rắn</b>	<b>Nhiệt độ bề mặt</b>	10 °C	20 °C	30 °C
	Thời gian đóng rắn	N/A	2 giờ	N/A
	R/I tối thiểu	N/A	N/A	N/A
	R/I tối đa	N/A	N/A	N/A

**LƯU TRỮ VÀ ĐÓNG GÓI**

- Hạn sử dụng** 12 tháng
- Lưu trữ** Bảo quản nơi mát, khô, thông gió
- Quy cách đóng gói** 18 lít

**CẢNH BÁO**

**Chú thích** a. Tránh pha loãng quá mức. Có thể có sự khác biệt về màu sắc và ngoại hình kém, chức

năng suy giảm.

b. Bảo vệ khỏi sương giá trong quá trình vận chuyển hoặc lưu trữ

c. Khi áp dụng trên bề mặt cũ hoặc trên bề mặt được phủ bằng bột trét, hãy kiểm tra thử độ bám dính trước khi áp dụng.

d. Đóng chặt các thùng chứa khi không sử dụng

e. Tránh xa tầm tay trẻ em.

f. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về sản phẩm hoặc muốn biết thông tin an toàn, bạn có thể lấy dữ liệu kỹ thuật và MSDS trên trang chủ Internet của chúng tôi....

Miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trong bảng tiêu chuẩn sản phẩm này được cho là dữ liệu (kiến thức) tốt nhất của chúng tôi dựa trên thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của sản phẩm và chất lượng sản phẩm, vì vậy chúng tôi không thể đảm bảo mà không cần xác nhận mục đích sử dụng sản phẩm từ chúng tôi bằng văn bản. Chúng tôi có quyền thay đổi dữ liệu mà không cần thông báo và bạn nên kiểm tra xem bảng dữ liệu này có đồng nhất với hiện tại trước khi sử dụng sản phẩm.

