



NÂNG TẦM GIÁ TRỊ VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT LỚP PHỦ HOÀN THIỆN MHM

Office phone: 0703 708 999

Website: <https://mhmcoatings.com/>

Address: Số 7, ngõ 535 đường Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Factory: Lô VIII.12.3, KCN Thuận Thành 3, xã Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh.

BẢNG TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

HI-MET ZN 1K COLOR Sơn bám kẽm 1K

TÊN SẢN PHẨM : Sơn bám kẽm 1K
MÃ SẢN PHẨM : HI-MET ZN 1K COLOR
MÀU SẮC : Tùy chọn theo yêu cầu

Đặc tính:

- Là sản phẩm được thiết kế chuyên biệt cho vật liệu mạ kẽm, sơn bám kẽm giúp bảo vệ và mang lại độ bền màu và độ cứng vượt trội cho công trình
- Sản phẩm có độ bóng cao và bền thời tiết tốt
- Dễ dàng thi công.

Thành phần:

Nhựa, bột màu phụ gia, dung môi.

Thông số vật liệu:

Tỷ lệ pha trộn (theo khối lượng)	: 100 : (30 - 50% dung môi)
Hàm rắn trong sơn (% NV)	: 50 - 55%
Tỉ trọng	: 1.0 - 1.2
Lưu trữ	: 36 tháng ở nhiệt độ 10°C đến 35°C
Độ dày khuyến cáo	: 30 – 40 μ m
Độ phủ lý thuyết	: 6.25 – 11 m ² /kg (H=60%)
Độ ẩm gia công (Khuyến cáo)	: 55 – 85%

Gia công:

Súng phun, chổi quét

Thông số an toàn:

Tem nhãn được tuân theo quy định của hoá chất độc hại (Xem trong tài liệu an toàn hoá chất).

Thông số gia công :

1) Công thức pha (theo khối lượng)	HI-MET ZN 1K COLOR	100
	HI-MET STD THINNER / HI-MET SLOW THINNER	50
	Độ nhớt thi công, IWATA cup (5-35°C)	12 - 14 giây
(2) Phương pháp thi công	Độ dày khuyến cáo	30 – 50 µm
	Số lớp phun	2 - 3 lớp
	Thời gian chờ giữa các lớp (5-35°C)	5 - 10 phút
	Súng phun khuyến cáo	SATA, STAR, IWATA, MEJI 1.2 - 1.3
	Thời gian khô tự nhiên (5-35°C)	1.5 - 2.5 giờ
	Thời gian chờ trước khi sấy (5-35°C)	5 - 10 phút
	Điều kiện sấy	70°C @ 30 phút Không tính thời gian gia nhiệt
	Sản phẩm sau khi pha dung môi	Không để quá 3h (<3h nếu sơn đặc có thể bổ sung thêm dung môi pha)
(3) Điều kiện thi công	Nhiệt độ môi trường	10 – 35 °C
	Độ ẩm môi trường	55 – 85%
	Thùng sơn	(1) Đậy kín và để nơi thoáng mát tránh xa nguồn lửa (2) Sơn sau khi pha trộn với đóng rắn phải phun trong thời gian quy định
	An toàn lao động	(1) Sử dụng các thiết bị bảo hộ lao động (găng tay, khẩu trang, mặt nạ phòng độc...) (2) Tránh tiếp xúc trực tiếp với da, mắt

GHI CHÚ:

- Các thông số trên đây áp dụng cho sản phẩm ở điều kiện kiểm tra xác định, thực tế có thể thay đổi theo điều kiện môi trường, phương pháp thi công cụ thể.
- Liên hệ kỹ thuật để được tư vấn (Bùi Thanh Duy - 0965.075.726)